



SABLE À PARC LAVÉ

CODE DE PRODUIT : 1-07A

- Haut taux d'infiltration
- Sable lavé grossier moyen uniforme
- Sable ayant été mis à l'essai selon la norme ASTM F1292-99/04/13/17 et attesté conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-Z614-14 dont le CTC est de 671 pour l'absorption des chocs sur une hauteur de chute maximale de 3.0 mètres (3000mm) avec un résultat au gmax de 176 pour une épaisseur nominale de 300mm (30cm)
- Sable ayant très peu de particules fines avec indice calorimétrique inférieure à 3
- Sable de couleur beige
- Pourcentage de sable à 99.1%

Analyse granulométrique

Grosseur Tamis mm	% Passant
2.5 mm	90-100
1.25 mm	75-95
0.630 mm	40-60
0.315 mm	5-18
0.160 mm	0-5
0.080 mm	0-2

Vendu par

Les Sables Thouin Inc.

1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 0P2

450-966-0881, fax : 450-966-0885, **1-800-966-0881**, info@sablesthouin.com