


Client : Sables Thouin Inc. (Les)	Dossier : 02103334.000-0100-0101
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sabres Thouin)	Réf. client :
Endroit :	Rapport n° : 9 Rév. : 0
	Page : 1 de 1

Échantillonnage	
N° d'échantillon	: 9
N° d'échantillon client	: 1-39
Type de matériau	: Enviro-Septic
Source première; ville	: Les Sabres Thouin Inc.
Endroit échantillonné	:

Spécification n° 3	
Référence	: Enviro))Septic
Usage	: Sable filtrant
Calibre	:
Classe	:

Prélevé le	: 2021-03-24
Par	: le client
Reçu le	: 2021-03-25



Masse vol. sèche maximale kg/m ³	Humidité optimale %	Retenu 5 mm %
--	------------------------	------------------

Proportions selon analyse granulométrique (%)	
Cailloux :	0,0
Sable :	98,2
Gravier :	0,0
Silt et argile :	1,8

Autres essais		Exigé	Mesuré
Diamètre nominal D10 (mm)		0,20 - 0,50	0,32
Coefficient d'uniformité Cu		max: 4,5	2,6
Particules < 0,080 mm (%)		0,0 - 3,0	1,8
Particules > 2,5 mm (%)		0 - 20	1

Remarques
Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.
UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIÉE.

Préparé par : Claire Pelletier, Chef d'équipe	Date : 2021-03-30
---	-----------------------------

Approuvé par : C. Pelletier Claire Pelletier, Chef d'équipe	Date : 2021-03-30
--	-----------------------------

Le rapport d'essais ci-présent ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite d'un responsable autorisé de Englobe Corp. Les résultats des essais effectués ne sont valables que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.