

Client : Sables Thouin inc. (Les)
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sables Thouin)
Endroit : .

Dossier : 02103334.000-0100-0101
Réf. client : .
Rapport n° : 11 **Rév. 0**
Page 1 **de** 1

Échantillonnage

N° d'échantillon : 11
N° d'échantillon client : 1-33
Type de matériau : Épuration FDI
Source première; ville : Les Sables Thouin inc.


Endroit échantillonné :

Spécification n° 6

Référence : FDI
Usage : Filtre de désinfection
Calibre :
Classe :

Prélevé le :
Par : le client
Reçu le : 2022-03-22

Analyse granulométrique (NQ 2501-025)



Masse vol. sèche maximale kg/m ³	Humidité optimale %	Retenu 5 mm %
--	------------------------	------------------

Cailloux : 0,0	Sable : 98,8
Gravier : 0,0	Silt et argile : 1,2

Autres essais

	Exigé	Mesuré
Diamètre nominal D10 (mm)	0,15 - 0,45	0,26
Coefficient d'uniformité Cu	max: 5,0	2,2
Particules < 0,080mm (%)	0,0 - 4,0	1,2
Particules > 2,5mm (%)	0 - 20	0

Remarques

Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.

UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIEE.

Préparé par : Claire Pelletier, Chef d'équipe
Date : 2022-04-04

Approuvé par : 
Claire Pelletier, Chef d'équipe
Date : 2022-04-04