


Client : Sables Thouin inc. (Les)	Dossier : 02103334.000-0100-0101
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sables Thouin)	Réf. client :
Endroit :	Rapport n° : 32 Rév. 0
	Page 1 de 1

Échantillonnage	
N° d'échantillon	: 32
N° d'échantillon client	: 1-39
Type de matériau	: Enviro-Septic
Source première; ville	: Les Sables Thouin inc.
Endroit échantillonné	:

Spécification n° 3	
Référence	: Enviro)Septic
Usage	: Sable filtrant
Calibre	:
Classe	:

Prélevé le	: 2023-10-05
Par	: le client
Reçu le	: 2023-10-06



Masse vol. sèche maximale kg/m ³	Humidité optimale %	Retenu 5 mm %
--	------------------------	------------------

Proportions selon analyse granulométrique (%)			
Cailloux :	0,0	Sable :	97,9
Gravier :	0,3	Silt et argile :	1,8

Autres essais	Exigé	Mesuré
Diamètre nominal D10 (mm)	0,20 - 0,50	0,35
Coefficient d'uniformité Cu	max: 4,5	2,7
Particules < 0,080 mm (%)	0,0 - 3,0	1,8
Particules > 2,5 mm (%)	0 - 20	3

Remarques
Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.
UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIEE.

Préparé par : Mersina Roumeliotis, Chef d'équipe	Date : 2023-10-12	Approuvé par : <i>C. Pelletier</i> Claire Pelletier, Chargée de projet	Date : 2023-10-12
--	-----------------------------	---	-----------------------------