

Client : Sables Thouin inc. (Les)
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sabres Thouin)
Endroit : .

Dossier : 02103334.000-0100-0101
Réf. client : .
Rapport n° : 47 **Rév. 0**
Page 1 de 1

Échantillonnage


N° d'échantillon : 47
N° d'échantillon client : 1-39
Type de matériau : Enviro-Septic
Source première; ville : Les Sabres Thouin Inc.
Endroit échantillonné : .

Spécification n° 3

Référence : Enviro))Septic
Usage : Sable filtrant
Calibre : .
Classe : .

Prélevé le : 2025-03-26
Par : le client
Reçu le : 2025-03-27

Analyse granulométrique (LC 21-040)



Masse vol. sèche maxdmale
kg/m³

Humidité optimale
%

Retenu 5 mm
%

Proportions selon analyse granulométrique (%)

Cailloux : 0,0 **Sable :** 98,5
Gravier : 0,1 **Silt et argile :** 1,4

Autres essais

Diamètre nominal D10 (mm)
Coefficient d'uniformité CU
Particule <0,080 mm (%)
Particule > 2,5 mm (%)

Exigé
0,20 - 0,50
max: 4,5
0,0 - 3,0
0 - 20

Mesuré
0,30
3,1
1,4
2

Remarques

Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.

UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIEE.

Préparé par :

Date :

Mersina Roumeliotis, Chef d'équipe

2025-04-01

Approuvé par :

Date :

C. Pelletier
Claire Pelletier, Chargée de projet

2025-04-01